



S C H E D A T E C N I C A

pr  
12 μ

## P R E S T I R A T O

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro .

DATI		Valori	Unità di misura	Metodo
Caratteristiche				
Carico di rottura	MD	≥27	N/mm	ASTM-D 882
	TD	≥17		
Allungamento a rottura	MD	≥340	%	ASTM-D 882
	TD	≥740		
Resistenza alla lacerazione	MD	≥1000		ISO6383-2
	TD	≥5000		
Appiccicosità	N	≥27	%	ASTM-D5458-95
Prestiro Garantito		130	%	Produzione
Prestiro Massimo		150	%	Produzione
Spessore		12	μm	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

TUTTI I FILM DA NOI COMMERCIALIZZATI SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Chemia espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.